

Шпатлевочные массы /
Раствор для заливки



ASOCRET-HFF

Выравнивающая смесь для полов с механической нагрузкой.

Уверенное решение.



Выравнивающая смесь для полов с механической нагрузкой

ASOCRET-HFF

Быстрая готовность к механическим нагрузкам.
Идеальный вариант для наружных и внутренних работ.
Простые в применении и уходе решения в системах
наливных полов.

Технические характеристики

Прочность на сжатие*	25 Н/мм ² через 24 ч 52 Н/мм ² через 28 дней
Прочность на растяжение при изгибе*	7 Н/мм ² через 28 дней
Жизнеспособность материала	30–45 минут
Нанесение	при помощи мешалки, ракли и игольчатого валика
Форма поставки	тара 20 кг

* Значения действительны при температуре +23 °С / относительной влажности воздуха 50%.



Области применения

- финишные покрытия внутри помещений, например, в частных мастерских, рабочих, складских и подсобных помещениях
- финишные покрытия снаружи, например, гаражи и лоджии
- легкие в уходе полы в сочетании с наливными полами или напольными покрытиями
- легкие в уходе полы из декоративного бетона в сочетании с пропиткой
- для толщины слоя 3–35 мм

Свойства

- 1-компонентный
- с компенсацией усадки
- быстрое отверждение с ранней готовностью к нагрузке
- морозостойкость и устойчивость к противогололедной соли
- высокая стойкость к износу и истиранию под воздействием пневматических, цельнолитых и полиуретановых (Vulkollan) шин
- возможность шлифования и полирования

Преимущества для пользователей

Создание рабочих покрытий для сложных условий эксплуатации

Долгая жизнеспособность материала

Надежность благодаря совместимости с системными продуктами

Водонепроницаемая упаковка

SCHOMBURG GmbH & Co. KG
Aquafinstraße 2-8
D-32760 Detmold (Германия)
Телефон +49-5231-953-00
Факс +49-5231-953-333
www.schomburg.com

